

Paneltack HM

ELASTISCHE GEVELPLAATLIJM

VOORDELEN

- Geschikt voor diverse gevelpanelen zoals vezelcement, aluminium composiet, keramiek, natuursteen en geëmailleerd glas.
- Sterk, hoog modulus
- KOMO gecertificeerd

PRODUCT

Paneltack HM (Hoge Modulus) is een vochtuithardende, elastische lijm met Hoge Modulus op basis van SMP, voor de verlijming van diverse gevelpanelen zoals vezelcement, keramiek, natuursteen, aluminium composiet en geëmailleerd glas.

TOEPASSINGEN

Het verlijmen van gevelpanelen voor gevelbekleding, boeiboorden, plafonds, luifels en borstweringen.

VOORDELEN

- Oplosmiddel- en isocyaanvrij.
- Duurzaam elastisch met optimale spanningsverdeling.
- Uitstekende mechanische sterkte.
- Goede vocht- en weersbestendigheid.
- Eenvoudige en snelle montage.

VERWERKING

Zie 'Algemene Verwerkingsvoorschriften Gevelplaatverlijming'.

Er zijn vele soorten gevelpanelen op de markt, met ieder hun specifieke eigenschappen. Bostik werkt daarom nauw samen met de belangrijkste gevelplaat producenten om haar lijmsysteem zo goed mogelijk af te stemmen op de betreffende gevelplaat. Voor een aantal gevelpanelen is er een uitvoerig Technisch Informatieblad beschikbaar, volledig toegespitst op het betreffende gevelpaneel.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel (tussen +5°C en +25°C) en droog bewaren. Minstens 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Zie code op bovenrand van het patroon: B(est) B(efore) mm/jj.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.theWerCS.com verkrijgbaar.



Technische kenmerken	
Basis	SMP (Silyl Modified Polymer)
Component	1
Type	elastisch
Consistentie	gladde, homogene pasta
Shore A	ca. 52
Soortelijke massa	ca. 1,5 gram/ml
Standvermogen 25 mm	0 mm (bij +20°C)
Huidvorming (begin)	15 min. (bij +20°C/RV 50%)
Temperatuursbestendigheid	-40°C tot +90°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Treksterkte	2,6 N/mm ² ISO 37
Afschuifsterkte	2,5 N/mm ² ISO 37
Max. toelaatbare verplaatsing	3 mm
Kleur	zwart
Verpakt per	12
Pallet	1152 patronen / 720 worsten
Artikelnummer patronen	30132201
Artikelnummer worsten	30132181
EAN code patronen	8713572167201
EAN code worsten	8713572027925
Inhoud	Kokers 290ml / Worsten 600ml

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 1717



Bostik BV / Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Bostik Belux SA – NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be